

HOJA TECNICA / TECHNICAL DATA

P -250 GP

DATOS DEL PRODUCTO / PRODUCT DATA

P250 es un homopolímero de PVC de peso molecular alto, polimerizado por el proceso de suspensión el cual ha sido diseñado para procesos de alta productividad tiempos de mezclado cortos, baja contaminación, buena estabilidad térmica.

P250 is high molecular weight PVC homopolymer by suspension polymerization process which has been designed for high productivity process, mixes short time, low contamination, and good stability heat.

USOS COMUNES / COMMON USES

Compuestos de PVC con elevada viscosidad, extrusión de forro de cable y calandreo.

PVC compounds with high viscosity, for flexible extrusion and wire and coating applications.

Propiedades	Unidades	Especificaciones	Método de Análisis
Properties	Units	Specifications	Test Method
Valor K Fikenstcher K Fikenstcher Value		70±1	DIN 53726 1983
Densidad Aparente Bulk Density	g/cc	0.47 min	ASTM D 1895 B-96
Contaminación Contamination	#/100g	30/0 max(1)	ACA-I-002
Volátiles Volatile Matter	%peso / weight	0.3 max	ASTM D 3030-95
Ojos de Pez Fish Eyes		12 max	ACA-I-007
Tamaño de Partícula Particle Size	%peso / weight		ASTM D 1921-A-96
Retenido Malla 40 Retained 40 Mesh	%peso / weight	0.05 max	ASTM D 1921-A-96
Retenido Malla 60 Retained 60 Mesh	%peso / weight	5.0 max	ASTM D 1921-A-96
A través de Malla 200 Through 200 Mesh	%peso / weight	4.0 max	ASTM D 1921-A-96
Estabilidad Térmica Thermal Stability	%	90 min	ASTM D 2115-57 (1988)
Porosidad Porosity	CCG	0.31 min	ASTM D 3367-75
Monómero Residual Residual Monomer	ppm	3 máx.	ASTM D 3749-95

(1) FOREIGN PARTICLE/FERROMAGNETIC

PRESENTACION / PRESENTATION

Sacos de Papel KRAFT (2 capas) de 25 kg. / Bags of Paper KRAFT (2 layers) of 25 kg.
Superbolsa 600, 1200 kgs. / Big bags 600, 1200 kgs.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / CONDITIONS OF STORAGE

Almacenaje Interior, Evitar sitios calientes / Inner Storage, to avoid hot places.

CERTIFICADOS DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATES

Planta Certificada Industria Limpia/Plant Certificate Clean Industry.

SOPORTE TECNICO / TECHNICAL SUPPORT

El Departamento de Servicio Técnico esta disponible para responder sus preguntas y brindarle asistencia. Contáctenos al teléfono 01 833 229 01 92.
Department of Technical Service is available to answer your questions and give you assistance. Please contact this department at telephone 01833 229 01 92.

Importante: Esta información constituye una presentación del producto y de sus usos recomendados, fue preparada por personal técnico calificado con lo mejor de nuestros conocimientos, e presenta como información referencial. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas de desempeño para determinar si el producto es útil para sus propósitos particulares.

Important: The information presented above is merely an introduction about the product and its recommended uses. It was prepared by qualified technical personnel with the best of our knowledge, It is presented as a reference. Users should perform their own test to assure the suitability of this product for their own particular purposes.

Editado el 1 de Diciembre de 2009. / Issued on Decembre 01th., 2009 Rev 01 Dec/ 2009